

ВИНИКОР-063®

Лак виниловый одноупаковочный.
(ТУ 2313-007-67503963-2013)



Описание и назначение

Для обеспыливания бетонной стяжки, в качестве пропиточного слоя по бетонным и минеральным подложкам. Может наноситься в системе с эмалью ВИНИКОР-62 марки А.

В качестве грунтовочного слоя для окраски железобетонных и бетонных конструкций, а также для работы на строительных площадках, в производственных помещениях, гаражах и т. п. для обеспыливания поверхности бетона, может наноситься по минеральным подложкам.

Сертификация, испытания

Система покрытий с применением лака имеет заключение АНО «НИИ МКНТ» и включена в СТО-ГК «Трансстрой»-017-2007.

Технические характеристики

Цвет	бесцветный
Внешний вид	Покрытие матовое
Толщина одного сухого слоя	20 - 40 мкм
Массовая доля нелетучих веществ	19 - 22%
Разбавитель	Р-4, ксилол
Теоретический расход	90-190 г/м ²

Инструкции по применению

Новая бетонная поверхность: нанесение производить не ранее чем через 28 суток после снятия опалубки. Поверхность бетонной конструкции должна быть свободно от цементного молочка, грязи и жировых загрязнений. В случае необходимости обезжирить и тщательно обеспылить.

METALPAINT.RU

Ремонтное окрашивание: удалить механические загрязнения, непрочные держащиеся старые покрытия. Крупные дефекты заштукатурить и выровнять шпаклевочными смесями.

Поверхность бетона должна быть сухой (содержание влаги в бетоне не больше 5 % масс.), обеспылить, обезжирить.

Перемешать. При необходимости разбавить до рабочей вязкости. Окраску бетона производить при температуре от +5° С до +30 °С и влажности воздуха не более 85 %. Не допускается нанесение на влажные поверхности.

Безвоздушное распыление

Рекомендуемый разбавитель	Р-4, ксилол
Количество разбавителя	до 5 % по массе
Диаметр сопла	0,38 – 0,53 мм (0,015-0,021)
Давление	150 атм

Воздушное распыление

Рекомендуемый разбавитель	Р-4, ксилол
Количество разбавителя	до 5 % по массе
Диаметр сопла	1,8 - 2,2 мм
Давление	2 – 4 атм
Рабочая вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм	20-50 с

Кисть / валик

Рекомендуемый разбавитель	Р-4, ксилол
Количество разбавителя	до 5 % по массе
Рабочая вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм	20-50 с

Рекомендуется наносить 1-2 слоя.

Межслойное перекрытие через 2 часа при (20±2)°С. Высыхание до степени 3 – не более 2 часов при (20±2) °С.

Используется при температуре от -60°С до +60°С, в атмосферных условиях различных климатических районов и условиях промышленной атмосферы.

Упаковка и хранение

Грунтовка поставляется в металлических ведрах объемом 20 л.

METALPAINT.RU

В складском помещении или под навесом, исключающим попадание прямых солнечных лучей, при температуре от -10°C до +35°C.

Гарантийный срок хранения основы 12 месяца с даты изготовления.

Меры безопасности

При работе с композицией следует соблюдать соответствующие отраслевые нормы и требования, а также меры предосторожности, указанные на этикетке тары.

Необходимо использовать средства индивидуальной защиты (очки, маски, респираторы) и избегать вдыхания растворителей при испарении и попадания композиции на кожу, слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, внутри помещений использовать только при достаточной вентиляции.

ООО «НПК БАРЬЕР»
Поставка защитных составов для металла
8 (495) 722-24-49
Metalpaint.ru/ВИНИКОР-063
info@metalpaint.ru